

PERLENPRESS

Papier Journal Standard

Perlenpress CS

Paramètres

	méthode	unité	but				
grammage	ISO 536	g/m ²	40	42.0	45	48.8	52
blancheur	ISO 2470/2471	%	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
opacité	ISO 2470/2471	%	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5
épaisseur	DIN EN 20534	µm	65.0	69.0	73.0	80.0	81.0
lissé côté feutre	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
lissé côté toile	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
teint a	ISO 2470/2471		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
teint b	ISO 2470/2471		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

finissage des bobines

dimensions

tolérances

	min.	max.	min.	max.
laize des bobines	41 cm	200 cm	- 1 mm	+ 1 mm
diamètre extérieur	100 cm	150 cm	- 5 cm	+ 1 cm
diamètre du mandrin	7.6 cm		0 mm	+ 0.5 mm
non-alignement du mandrin				+ 1 mm

des ajoutures

max. 1 par bobine

Aucune ajoutures dans les dernières 10 cm.

Des exceptions doivent être réglées selon des spécifications séparées des clients.

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer la gamme, les teintes et les caractéristiques de produits au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché.

Stand 01.10.2009

Perlen Papier AG, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01,
info@perlen.ch