

# PERLENTOP

## LWC Offset (brillant)

### Perlentop brillant

#### Paramètres

	méthode	unité	but						
<b>grammage</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
blancheur	ISO 2470/2471	%	72.5	73.0	73.0	75.0	76.0	76.0	76.0
opacité	ISO 2470/2471	%	91	91	91	91	92	93	94
brillant	Tappi T 480 Lehmann 75°	%	32	41	43	45	45	45	45
spec. volume	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
teint a	ISO 2470/2471		-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
teint b	ISO 2470/2471		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

#### finissage des bobines

#### dimensions

#### tolérances

	min.	max.	min.	max.
laize des bobines	39 cm	200 cm	- 1 mm	+ 1 mm
diamètre extérieur	100 cm	125 cm	- 5 cm	+ 1 cm
diamètre intérieur de bobine	7.6 cm		0 mm	+ 0.5 mm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer la gamme, les teintes et les caractéristiques de produits au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché.

Perlen, 01/02/2010

**Perlen Papier AG, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01, info@perlen.ch**