

PERLENTOP SATIN

LWC Offset (semi-mat)

Perlentop satin

Paramètres

	méthode	unité	but				
grammage	ISO 536	g/m ²	54	57	60	65	70
blancheur	ISO 2470/2471	%	78.0	79.0	82.0	82.0	82.0
opacité	ISO 2470/2471	%	91	92	94	94.5	95.5
brillant	Tappi T 480 Lehmann 75°	%	20	20	20	20	20
spec. volume	ISO 534-88	cm ³ /g	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
teint a	ISO 2470/2471		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
teint b	ISO 2470/2471		-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2

finissage des bobines

dimensions

tolérances

	min.	max.	min.	max.
laize des bobines	39 cm	200 cm	- 1 mm	+ 1 mm
diamètre extérieur	100 cm	120 cm	- 5 cm	+ 1 cm
diamètre intérieur de bobine	7.6 cm		0 mm	+ 0.5 mm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer la gamme, les teintes et les caractéristiques de produits au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché.

Perlen, 01/01/2008

Perlen Papier AG, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01, info@perlen.ch