

PERLENTOP glänzend

LWC Offset (glänzend)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltsammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Soll					
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	51	54	57	60	65	70
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	73.0	73.0	75.0	76.0	76.0	76.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	91	91	91	92	93	94
Glanz	Tappi T 480 Lehmann 75°	%	41	43	45	45	45	45
Spez. Volumen	ISO 534-88	cm ³ /g	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
Farbton a	ISO 2470/2471		-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
Farbton b	ISO 2470/2471		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	200 cm
100 cm	125 cm
7.6 cm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, 01.01.2010

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch**

www.perlen.ch