

PERLENTOP SATIN

LWC Offset (halbmatt)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltsammelware) und Zellulose hergestellt - siehe dazu auch Details "Stoffzusammensetzung".

Perlentop satin

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Soll					
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	54	57	60	65	70	
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	78.0	79.0	82.0	82.0	82.0	
Opazität	ISO 2470/2471	%	91	92	94	94.5	95.5	
Glanz	Tappi T 480 Lehmann 75°	%	20	20	20	20	20	
Spez. Volumen	ISO 534-88	cm ³ /g	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	
Farbton a	ISO 2470/2471		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Farbton b	ISO 2470/2471		-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	

Rollenausrüstung

Rollendimensionen

Toleranzen

	min.	max.	min.	max.
Rollenbreite	39 cm	200 cm	- 1 mm	+ 1 mm
Rollendurchmesser	100 cm	120 cm	- 5 cm	+ 1 cm
Hülsenlochweite		7.6 cm	0 mm	+ 0.5 mm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Stand 01.01.2008

Perlen Papier AG, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01, info@perlen.ch