

PERLENPRESS

Zeitungsdruckpapier Standard

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert - siehe dazu auch Details "Stoffzusammensetzung".

Perlenpress CS

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Soll				
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	40	42.0	45	48.8	52
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5
Dicke	DIN EN 20534	µm	65.0	69.0	73.0	80.0	81.0
Rauhigkeit Oberseite	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Rauhigkeit Unterseite	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Farbton a	ISO 2470/2471		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Farbton b	ISO 2470/2471		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

Rollenausrüstung

Rollendimensionen

Toleranzen

	min.	max.	min.	max.
Rollenbreite	41 cm	200 cm	- 1 mm	+ 1 mm
Rollendurchmesser	100 cm	150 cm	- 5 cm	+ 1 cm
Hülsenlochweite	7.6 cm		0 mm	+ 0.5 mm
Hülsenversatz				+ 1 mm

Klebestellen

max. 1 pro Rolle

In den äusseren 10 cm Enddurchmesser generell keine Klebestellen.

Ausnahmen müssen in separaten Kundenspezifikationen geregelt werden.

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Stand 01.10.2009

Perlen Papier AG, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01, info@perlen.ch