

PERLENPRESS HS



Zeitungsdruckpapier Standard

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Soll				
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	40	42.0	45	48.8	52
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	91.0	92.0	93.0	94.0	94.5
Dicke	DIN EN 20534	µm	50.0	52.0	56.0	58.0	61.0
Rauhigkeit	ISO 8791	µm	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Farbton a	ISO 2470/2471		-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Farbton b	ISO 2470/2471		3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

Rollenausrüstung

Rollendimensionen

Rollenbreite	40 cm	300 cm
Rollendurchmesser	100 cm	150 cm
Hülsenlochweite	7.6 cm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, 01.06.2011

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch

www.perlen.ch