

PERLENPRESS

Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert - siehe dazu auch Details "Stoffzusammensetzung".

Perlenpress HS Extra 70

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Soll		
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	45	48.8	52
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	68.0	69.0	70.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	92.0	93.5	94.0
Dicke	DIN EN 20534	µm	60.0	65.0	69.0
Rauhigkeit Oberseite	ISO 8791	µm	2.6	2.6	2.6
Rauhigkeit Unterseite	ISO 8791	µm	2.6	2.6	2.6
Farbton a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471		0.6	0.6	0.6

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite
Hülsenversatz

Rollendimensionen

min.	max.
41 cm	200 cm
100 cm	150 cm
7.6 cm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm
0 mm	+ 0.5 mm
	+ 1 mm

Klebestellen

max. 1 pro Rolle

Rollen bis 115 cm Enddurchmesser keine Klebestellen in den letzten 5 cm.

Rollen ab 115 cm Enddurchmesser generell keine Klebestellen.

Ausnahmen müssen in separaten Kundenspezifikationen geregelt werden.

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Stand 01.01.2008

Perlen Papier AG, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01, info@perlen.ch