

# PERLENPRESS HS

QUALITY

## Papier journal standard

Perlenpress est fabriqué à partir de bois d'éclaircie de haute qualité (TMP) et de vieux papier (col-lecte auprès des ménages).

### Paramètres

	Méthode	Unité	Valeur Cible			
<b>Grammage</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>38*</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>48.8</b>
Blancheur	ISO 2470/2471	%	59	59	59	59
Opacité	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94
Main**	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.30 - 1.40	1.25 - 1.35	1.25 - 1.35	1.25 - 1.35
Lissé	ISO 8791/PPS 2.0	µm	2.4	2.2	2.2	2.2
Valeur a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Valeur b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5	2.5

\*sur demande

\*\* valeur est sujette aux fluctuations de la production

#### Finissage des bobines

laize de bobine  
diamètre extérieur  
diamètre extérieur 38g/m<sup>2</sup>  
mandrin

#### Dimensions

min.	max.
35 cm	300 cm
100 cm	150 cm
125 cm	
76 mm or 150 mm	

#### Tolérances

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché. Tolérances techniques conformes aux standards habituels de l'industrie papetière.

Toutes les qualités sont disponibles sur demande avec les labels écologiques suivants:

Perlen, juillet 2023

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)

