PERLENTOP gloss

LWC Offset (lucida)

Perlentop è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Rife-rimento							
Grammatura	ISO 536	g/m2	51	54	57	60	65	70	75*	80*
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	73	74	75	76	76	76	77	77
Opacità	ISO 2470/2471	%	91	91	92	93	94	95	96	97
Licido	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	41	43	45	45	45	45	45	45
Volume specifico**	ISO 534-88	cm^3/g	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Tinta a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tinta b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-2.0	-2.5	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3

**il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

*su richiesta

Allestimento delle bobine	Dimensioni min.	Dimensioni max.	Tolleranze min.	Tolleranze max.
Altezza di bobina	39 cm	220 cm	- 1 mm	+ 1 mm
Diametro di bobina	100 cm	125 cm	- 5 cm	+ 1 cm
Foro	76 mm			

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:

FSC www.fsc.org FSC® C030469 The mark of responsible forestry

PEFC PEFC/15-31-0057 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.ch

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : DE-011-118

Opzione Climati-camente neutrale ClimatePartner

Perlen, Gennaio 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch