

Coldset

PERLENPRESS CS 

Zeitungsdruckpapier Standard

PERLENPRESS wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Wir empfehlen PERLENPRESS CS für folgende Druckverfahren:
Coldset, Wasserlos und LED-UV.

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Zielwert			
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	40	42	45	48,8
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	57	58	58	58
Opazität	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94
Spez. Volumen*	ISO 534	cm ³ /g	1,5–1,6	1,5–1,6	1,5–1,6	1,5–1,6
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3,2	3,2	3,2	3,2
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	—	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	—	2,5	2,5	2,5	2,5

* Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausrüstung	Rollendimensionen	Toleranzen	
Rollenbreite	35 cm bis 300 cm	-1 mm bis +1 mm	Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten < 60 cm
Rollendurchmesser	100 cm bis 150 cm	-5 cm bis +1 cm	
Hülsenlochweite	76 mm oder 150 mm		

Carbon Footprint (2023)
105kg CO₂ eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream,
ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes)

PE-Anteil in der Verpackung
346g PE/t geliefertes Papier

Druckvorstufe

Characterisation data
FOGRA 42L

ICC Profil
PSO_SNP_Paper_eci.cc

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich. Durch die stetigen Änderungen und Weiterentwicklungen bei Druckmaterialien ist ein vorgängiger Drucktest sinnvoll.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit
folgenden Umweltlabels verfügbar:

