

Spezialpapier

PERLENECOLINER MONO 

Spezialpapier

# PERLEN ECOLINER MONO

**-76 %**  
weniger CO<sub>2</sub> als der  
Branchendurchschnitt

QUALITY

## rCCK Basispapier (recycled-clay-coated)

Dieses Produkt weist einen der niedrigsten CO<sub>2</sub>-Fussabdrücke seiner Kategorie auf und ist 100 % rezyklierbar.

PERLEN ECOLINER mono ist als Basispapier für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, z. B. für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt (DFC-zertifiziert), Non-Food-Verpackungen sowie als Trennpapier. Es bietet eine leistungsstarke einseitige Grundbarriere, die hervorragende Eigenschaften gewährleistet – kombiniert mit sehr guter Dimensionsstabilität sowie optimierter Planlage für vielfältige Beschichtungs- und Druckprozesse.

PERLEN ECOLINER bietet zuverlässigen Lichtschutz (Opazität) für empfindliche Lebensmittel.

Lebensmittelkontakt: PERLEN ECOLINER mono ist DFC-zertifiziert für den Kontakt mit trockenen und nicht-fettenden Lebensmitteln gemäss geltenden Richtlinien.

Die Funktionalität aller Anwendungen ist vor dem Einsatz an den eigenen Anlagen zu prüfen. Perlen Papier garantiert eine gleichbleibende Qualität.

## Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert		
Flächengewicht	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	55	80	85
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	63	68	68
Spez. Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,9	1,1	1,1
Cobb Öl (funktionelle Seite)	Cobb test Unger	gsm	< 1,0	< 1,3	< 1,3
Glätte (funktionelle Seite)	ISO 8791/PPS 2.0	µm	< 1,3	< 1,5	< 1,9

Werte unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Weitere Grammaturen auf Anfrage.

Rollenausrüstung	Rollendimensionen	Toleranzen
Rollenbreite	35 cm bis 220 cm	-1 mm bis +1 mm
Rollendurchmesser	125 cm	-5 cm bis +1 cm
Hülsenlochweite	76 mm oder 152,4 mm	

### Carbon Footprint (2024)

279 kg CO<sub>2</sub> eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream, ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes)

### PE-Anteil in der Verpackung

346 g PE/t geliefertes Papier

Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich. Durch die stetigen Änderungen und Weiterentwicklungen bei Druckmaterialien ist ein vorgängiger Drucktest sinnvoll.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Auf Wunsch mit  
finanziellem  
**Klima-  
beitrag**  
ClimatePartner

**ISEGA**