

MFS speciality speziell für ColdSet Druckverfahren

PerlenEdelweiss wird auf Basis von deinktem Altpapier (Haushaltssammelware), Holzstoff TMP (Sägereiabfälle und Durchforstungsholz) und ausgewählten Pigmenten produziert.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	60
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	80
Opazität	ISO 2470/2471	%	96
Spez. Volumen*	ISO 534	cm ³ /g	1.25 - 1.35
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.3
Farbton a	ISO 2470/2471	-	0.4
Farbton b	ISO 2470/2471	-	-4.2

*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	220 cm
100 cm	125 cm
76 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

Perlen, Juli 2020

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch