

PERLENSNOWPRINT

CS

QUALITY

Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier

PerlenSnowprint wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert				
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	45	48.8	52	55^{**}	60^{**}
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	68	68	68	68	68
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	94	95	95	96
Spez. Volumen ^{**}	ISO 534	cm ³ /g	1.40 - 1.50	1.40 - 1.50	1.40 - 1.50	1.35 - 1.45	1.35 - 1.45
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Farbton a	ISO 2470/2471	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

^{**}Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

^{*}auf Anfrage

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
35 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org



Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch