

# PERLENJOY 60<sup>+</sup>

QUALITY

## Ungestrichenes Spezialpapier

PerlenJoy wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

### Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert
Flächengewicht	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	40
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59
Opazität	ISO 2470/2471	%	90
Spez. Volumen*	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.20 - 1.25
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	1.8
Farbton a	ISO 2470/2471	-	-0.3
Farbton b	ISO 2470/2471	-	2.5

\*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

#### Rollenausrüstung

#### Rollendimensionen Toleranzen

	min.	max.	min.	max.
Rollenbreite	39 cm	300 cm	- 1 mm	+ 1 mm
Rollendurchmesser	100 cm	150 cm	- 5 cm	+ 1 cm
Hülsenlochweite	76 mm oder 150 mm			

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Auf Wunsch  
**Klima-neutral**  
ClimatePartner

Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland

+41 41 455 80 00

info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)