

PERLENOY 60⁺

QUALITY

Carta speciale non patinata

PerlenJoy è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento
Grammatura	ISO 536	g/m ²	40
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	59
Opacità	ISO 2470/2471	%	90
Volume specifico*	ISO 534	cm ³ /g	1.20 - 1.25
Ruvidità	ISO 8791/PPS 2.0	µm	1.8
Tinta a	ISO 2470/2471	-	-0.3
Tinta b	ISO 2470/2471	-	2.5

*il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

Allestimento delle bobine

Dimensioni

Tolleranze

	min.	max.
Altezza di bobina	35 cm	300 cm
Diametro di bobina	100 cm	150 cm
Foro	76 mm o 150 mm	

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Gennaio 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch