

PERLENSNOWPRINT



QUALITY

Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier

PerlenSnowprint wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

| | Methode | Einheit | Zielwert | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m ² | 45 | 48.8 | 52 | 55* |
| Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Opazität | ISO 2470/2471 | % | 93 | 94 | 95 | 95 |
| Spez. Volumen** | ISO 534 | cm ³ /g | 1.40 - 1.50 | 1.40 - 1.50 | 1.40 - 1.50 | 1.35 - 1.45 |
| Rauheit | ISO 8791/PPS 2.0 | µm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Farbton a | ISO 2470/2471 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Farbton b | ISO 2470/2471 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

**Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

*auf Anfrage

Rollenausüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min. max.
35 cm 300 cm
100 cm 150 cm
76 mm oder 150 mm

Toleranzen

min. max.
- 1 mm + 1 mm
- 5 cm + 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.
Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Juli 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch