

PERLENSNOWPRINT



QUALITY

Papier journal amélioré

PerlenSnowprint est fabriqué à partir de bois d'éclaircie de haute qualité (TMP) et de vieux papier (col-lecte auprès des ménages).

Paramètres

	Méthode	Unité	Valeur Cible			
Grammage	ISO 536	g/m ²	45	48.8	52	55*
Blancheur	ISO 2470/2471	%	68	68	68	68
Opacité	ISO 2470/2471	%	93	94	95	95
Main**	ISO 534	cm ³ /g	1.40 - 1.50	1.40 - 1.50	1.40 - 1.50	1.35 - 1.45
Lissé	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2
Valeur a	ISO 2470/2471	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Valeur b	ISO 2470/2471	-	0.3	0.3	0.3	0.3

**valeur est sujette aux fluctuations de la production

*sur demande

Finissage des bobines

laize de bobine
diamètre extérieur
mandrin

Dimensions

min. max.
35 cm 300 cm
100 cm 150 cm
76 mm or 150 mm

Tolérances

min. max.
- 1 mm + 1 mm
- 5 cm + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché. Tolérances techniques conformes aux standards habituels de l'industrie papetière.

Toutes les qualités sont disponibles sur demande avec les labels écologiques suivants:



Perlen, Juillet 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch

Option
Climati-
quement
neutre
ClimatePartner