

# PERLENSNOWPRINT

## CS

## Carta da giornale migliorata

PerlenSnowprint è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

### Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento			
<b>Grammatura</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>45</b>	<b>48.8</b>	<b>52</b>	<b>55*</b>
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	68	68	68	68
Opacità	ISO 2470/2471	%	93	94	95	95
Volume specifico**	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.40 - 1.50	1.40 - 1.50	1.40 - 1.50	1.35 - 1.45
Ruvidità	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2
Tinta a	ISO 2470/2471	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Tinta b	ISO 2470/2471	-	0.3	0.3	0.3	0.3

\*\*il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

\*su richiesta

#### Allestimento delle bobine Dimensioni

	min.	max.
Altezza di bobina	35 cm	300 cm
Diametro di bobina	100 cm	150 cm
Foro	76 mm o 150 mm	

#### Tolleranze

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Luglio 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)

QUALITY