

# PERLENSNOWPRINT HS<sup>+</sup>

QUALITY

## Carta da giornale migliorata

PerlenSnowprint è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

### Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento		
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	45	48.8	52
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	68	68	68
Opacità	ISO 2470/2471	%	93	94	95
Volume specifico*	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.20 - 1.30	1.20 - 1.30	1.20 - 1.30
Ruvidità	ISO 8791/PPS 2.0	µm	2.2	2.2	2.2
Tinta a	ISO 2470/2471	-	0.0	0.0	0.0
Tinta b	ISO 2470/2471	-	0.3	0.3	0.3

\*il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

#### Allestimento delle bobine

#### Dimensioni

#### Tolleranze

	min.	max.
Altezza di bobina	35 cm	300 cm
Diametro di bobina	100 cm	150 cm
Foro	76 mm o 150 mm	

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Gennaio 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)