

Holzhaltig gestrichenes Papier

PerlenValue wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert						
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	51	54*	57*	60	65*	70	80
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	78	78	79	82	82	82	82
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	94	94	95	96	97	98
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	13	13	13	13	13	13	13
Spez. Volumen**	ISO 534-88	cm ³ /g	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-2.5	-3.4	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9

*auf Anfrage, **Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	220 cm
100 cm	125 cm
76 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch