

Papier couché

PerlenValue est fabriqué à partir de bois d'éclaircie de haute qualité (TMP), de vieux papier (col-lecte auprès des ménages) et de cellulose.

Paramètres

	Méthode	Unité	Valeur Cible						
Grammage	ISO 536	g/m ²	51	54*	57*	60	65*	70	80
Blancheur	ISO 2470/2471	%	78	78	79	82	82	82	82
Opacité	ISO 2470/2471	%	93	94	94	95	96	97	98
Brillant	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	13	13	13	13	13	13	13
Main**	ISO 534-88	cm ³ /g	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Valeur a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Valeur b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-2.5	-3.4	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9

*sur demande, **valeur est sujette aux fluctuations de la production

Finissage des bobines

laize de bobine
diamètre extérieur
mandrin

Dimensions

39 cm à 220 cm
125 cm
76 mm

Tolérances

- 1 mm à + 1 mm
- 5 cm à + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché. Tolérances techniques conformes aux standards habituels de l'industrie papetière.

Toutes les qualités sont disponibles sur demande avec les labels écologiques suivants:



The mark of responsible forestry



www.pefc.ch



EU Ecolabel : DE-011-118



Option
Climati-
quement
neutre
ClimatePartner

Perlen, Juillet 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland

+41 41 455 80 00

info@perlen.ch

www.perlen.ch