

Patinata per offset

PerlenValue è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

| | Metodo | Unità | Valore di Riferimento | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 51 | 54* | 57* | 60 | 65* | 70 | 80 |
| Grado di bianco | ISO 2470/2471 | % | 78 | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Opacità | ISO 2470/2471 | % | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Lucido | Tappi 75° T480 ISO 8254-1 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Volume specifico** | ISO 534-88 | cm ³ /g | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Tinta a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tinta b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | - | -2.5 | -3.4 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 |

*su richiesta, **il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

Allestimento delle bobine

Altezza di bobina 39 cm a 220 cm
 Diametro di bobina 125 cm
 Foro 76 mm

Tolleranze

- 1 mm a + 1 mm
 - 5 cm a + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Novembre 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
 +41 41 455 80 00
 info@perlen.ch

www.perlen.ch