

## Papier journal standard

Perlenpress est fabriqué à partir de bois d'éclaircie de haute qualité (TMP) et de vieux papier (col-lecte auprès des ménages).

### Paramètres

	Méthode	Unité	Valeur Cible			
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	40*	42	45	48.8
Blancheur	ISO 2470/2471	%	58	59	59	59
Opacité	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94
Main**	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6
Lissé	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2
Valeur a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Valeur b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5	2.5

\*\*valeur est sujette aux fluctuations de la production

\*sur demande

#### Finissage des bobines

laize de bobine  
diamètre extérieur  
mandrin

#### Dimensions

min. max.  
35 cm 300 cm  
100 cm 150 cm  
76 mm or 150 mm

#### Tolérances

min. max.  
- 1 mm + 1 mm  
- 5 cm + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché. Tolérances techniques conformes aux standards habituels de l'industrie papetière.

Toutes les qualités sont disponibles sur demande avec les labels écologiques suivants:



Perlen, Janvier 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)