

Carta da giornale standard

Perlenpress è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento				
Grammatura	ISO 536	g/m ²	40*	42	45	48.8	
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	58	59	59	59	
Opacità	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94	
Volume specifico**	ISO 534	cm ³ /g	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	
Ruvidità	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2	
Tinta a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	
Tinta b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5	2.5	

**il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

*su richiesta

Allestimento delle bobine

Dimensioni

min. max.

Altezza di bobina

35 cm 300 cm

Diametro di bobina

100 cm 150 cm

Foro

76 mm o 150 mm

Tolleranze

min. max.

- 1 mm + 1 mm

- 5 cm + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Gennaio 2020

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland

+41 41 455 80 00

info@perlen.ch

www.perlen.ch