

Papier journal standard

Perlenpress est fabriqué à partir de bois d'éclaircie de haute qualité (TMP) et de vieux papier (col-lecte auprès des ménages).

Paramètres

	Méthode	Unité	Valeur Cible		
Grammage	ISO 536	g/m ²	42	45	48.8
Blancheur	ISO 2470/2471	%	59	59	59
Opacité	ISO 2470/2471	%	92	93	94
Main*	ISO 534	cm ³ /g	1.25 - 1.35	1.25 - 1.35	1.25 - 1.35
Lissé	ISO 8791/PPS 2.0	µm	2.2	2.2	2.2
Valeur a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3
Valeur b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5

*valeur est sujette aux fluctuations de la production

Finissage des bobines

laize de bobine
diamètre extérieur
mandrin

Dimensions

min. max.
35 cm 300 cm
100 cm 150 cm
76 mm or 150 mm

Tolérances

min. max.
- 1 mm + 1 mm
- 5 cm + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 60 cm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché. Tolérances techniques conformes aux standards habituels de l'industrie papetière.

Toutes les qualités sont disponibles sur demande avec les labels écologiques suivants:



Perlen, Janvier 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch