

# PERLENTOP gloss<sup>+</sup>

QUALITY

## LWC Offset (glänzend)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt.

### Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert						
<b>Flächengewicht</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80*</b>
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	73	74	75	76	76	76	77
Opazität	ISO 2470/2471	%	91	91	92	93	94	95	97
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	41	43	45	45	45	45	45
Spez. Volumen**	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-2.0	-2.5	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3

\*auf Anfrage, \*\*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

#### Rollenausrüstung

Rollenbreite  
Rollendurchmesser  
Hülsenlochweite

#### Rollendimensionen

39 cm bis 220 cm  
125 cm  
76 mm

#### Toleranzen

- 1 mm bis + 1 mm Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm  
- 5 cm bis + 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.  
Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Juli 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)