

PERLENTOP gloss⁺

QUALITY

LWC Offset (glänzend)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert						
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	51	54	57	60	65	70	80*
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	73	74	75	76	76	76	77
Opazität	ISO 2470/2471	%	91	91	92	93	94	95	97
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	41	43	45	45	45	45	45
Spez. Volumen**	ISO 534-88	cm ³ /g	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-2.0	-2.5	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3

*auf Anfrage, **Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min. max.
39 cm 220 cm
100 cm 125 cm
76 mm


Toleranzen

min. max.
- 1 mm + 1 mm
- 5 cm + 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch