

PERLENTOP gloss⁺

QUALITY

LWC Offset (lucida)

Perlentop è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento						
Grammatura	ISO 536	g/m2	51	54	57	60	65	70	80*
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	73	74	75	76	76	76	77
Opacità	ISO 2470/2471	%	91	91	92	93	94	95	97
Lucido	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	41	43	45	45	45	45	45
Volume specifico**	ISO 534-88	cm ³ /g	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Tinta a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tinta b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-2.0	-2.5	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3

*su richiesta, **il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

Allestimento delle bobine Dimensioni

Altezza di bobina 39 cm a 220 cm
Diametro di bobina 125 cm
Foro 76 mm

Tolleranze

- 1 mm a + 1 mm
- 5 cm a + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Novembre 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch