

# PERLENTOP satin

QUALITY

## LWC Offset (halbmatt)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt.

### Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert						
<b>Flächengewicht</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75*</b>	<b>80*</b>
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	78	79	82	82	82	82	82
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	93	94	95	96	96	97
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	20	20	20	20	20	20	20
Spez. Volumen**	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4

\*\*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

\*auf Anfrage

### Rollenausrüstung

### Rollendimensionen

### Toleranzen

	min.	max.	min.	max.	
Rollenbreite	39 cm	220 cm	- 1 mm	+ 1 mm	Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm
Rollendurchmesser	100 cm	125 cm	- 5 cm	+ 1 cm	
Hülsenlochweite	76 mm				

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)