

# PERLENTOP satin

QUALITY

## LWC Offset (halbmatt)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt.

### Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert						
<b>Flächengewicht</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80*</b>	
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	78	79	82	82	82	82	
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	93	94	95	96	97	
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	20	20	20	20	20	20	
Spez. Volumen**	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	

\*auf Anfrage, \*\*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

#### Rollenausrüstung

Rollenbreite  
Rollendurchmesser  
Hülsenlochweite

#### Rollendimensionen

39 cm bis 220 cm  
125 cm  
76 mm

#### Toleranzen

- 1 mm bis + 1 mm Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm  
- 5 cm bis + 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.  
Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Auf Wunsch  
**Klima-  
neutral**  
ClimatePartner

Perlen, Juli 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)