

PERLENTOP satin

QUALITY

LWC Offset (halbmatt)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert						
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	54	57	60	65	70	80*	
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	78	79	82	82	82	82	
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	93	94	95	96	97	
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	20	20	20	20	20	20	
Spez. Volumen**	ISO 534-88	cm ³ /g	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	

*auf Anfrage, **Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	220 cm
100 cm	125 cm
76 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <50 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch