

# PERLENTOP

## satin

QUALITY

### LWC Offset (satin)

Perlentop est fabriqué à partir de bois d'éclaircie de haute qualité (TMP), de vieux papier (col-lecte auprès des ménages) et de cellulose.

#### Paramètres

	Méthode	Unité	Valeur Cible						
<b>Grammage</b>	ISO 536	g/m2	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80*</b>	
Blancheur	ISO 2470/2471	%	78	79	82	82	82	82	
Opacité	ISO 2470/2471	%	93	93	94	95	96	97	
Brillant	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	20	20	20	20	20	20	
Main**	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
Valeur a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Valeur b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	

\*sur demande, \*\*valeur est sujette aux fluctuations de la production

#### Finissage des bobines

laize de bobine  
diamètre extérieur  
mandrin

#### Dimensions

39 cm à 220 cm  
125 cm  
76 mm

#### Tolérances

- 1 mm à + 1 mm  
- 5 cm à + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché. Tolérances techniques conformes aux standards habituels de l'industrie papetière.

Toutes les qualités sont disponibles sur demande avec les labels écologiques suivants:



Option  
**Climati-  
quement  
neutre**  
ClimatePartner

Perlen, Juillet 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)