

PERLENTOP

satin

QUALITY

LWC Offset (satin)

Perlentop è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento					
Grammatura	ISO 536	g/m2	54	57	60	65	70	80*
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	78	79	82	82	82	82
Opacità	ISO 2470/2471	%	93	93	94	95	96	97
Licido	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	20	20	20	20	20	20
Volume specifico**	ISO 534-88	cm ³ /g	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Tinta a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tinta b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4

*su richiesta, **il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

Allestimento delle bobine Dimensioni

Altezza di bobina 39 cm a 220 cm
Diametro di bobina 125 cm
Foro 76 mm

Tolleranze

- 1 mm a + 1 mm
- 5 cm a + 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Luglio 2022

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch